

¿QUIERES AHORRAR TIEMPO Y DINERO?



Pruebe la masilla en polvo Gyplac

RAPIDEZ Y FACILIDAD PARA TRABAJAR

- Rinde 46 Kg. de masilla lista para usar.
- Secado rápido, en tan solo 90 minutos.

Preparación

16 Lt. + 30 kg.
Agua + Masilla



* Compuesto en polvo tipo masilla lista para usar para placas de drywall.



PREPARACIÓN

RECOMENDACIONES



1 Utilice un balde limpio y de acuerdo al volumen de preparación, echar agua limpia (Proporción de 16 lt. de agua para 30 kg. de masilla en polvo).

2 Revolver la masilla dentro de la bolsa y agregar lentamente el polvo esparciéndolo sobre el agua hasta saturarlo. La masilla debe sobresalir 2 cm. de la superficie del agua. Dejar reposar 2 a 3 minutos.

3 Mezclar con una paleta mezcladora conectada al atornillador o usar un palo de madera (forma manual). Batir dentro del balde durante tres minutos hasta obtener una pasta consistente y homogénea. El resultado es una masilla lista para instalar.

- A la masilla en polvo de secado rápido Romeral Gyplac® no se le debe agregar ningún agente extraño para evitar dañar su formulación.
- Proteger siempre la masilla en polvo Romeral Gyplac® del contacto con el agua, la humedad y de los rayos del sol.
- Tanto el agua como el recinto a trabajar, no deben tener temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 35°C.
- Tanto el recipiente a utilizar, como las superficies a cubrir deben estar secos, libres de polvo y residuos.
- El agua a utilizar debe estar totalmente limpia y debe provenir de la red de agua potable.
- El agua siempre debe ir antes que la masilla en polvo de secado rápido Gyplac® en el recipiente.
- El tiempo útil es de 90 minutos, por lo tanto se debe preparar la cantidad necesaria a utilizar durante este período de tiempo.
- Lea las instrucciones de preparación y aplicación en la parte posterior del empaque del producto.
- Limpie frecuentemente las herramientas de trabajo para que no haya agentes que precipiten un fraguado más rápido.